



УРЦ ТЭ и Д

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 4  
Тел.: 8(800)100-73-99

E-mail: info@urctad.ru, Сайт: www.urctad.ru

Проверьте подлинность протокола и данных по  
ссылке:  
<http://cabinet.urctad.ru/uploads/protocol/2dc9711b-82e2-43f6-88f6-5b356b3a02fb>

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №51/6 от 17.01.2019 г.

## ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ ОБРАЗЦА, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ

Лабораторный номер	51/6 от 14.01.2019 г.
Наименование Заказчика	ООО "АККОРА"
Дата отбора пробы	Проба отобрана заказчиком*
По акту отбора	-
Дата получения пробы	14.01.2019 14:31
Марка масла	Akkora Pro 5w30 F

Наименование показателя	Ед. изм.	Метод испытания	Результаты анализа пробы
<b>1. Индикаторы износа</b>			
Железо	Fe	мг/кг	ASTM D 5185 0
Хром	Cr	мг/кг	ASTM D 5185 0
Свинец	Pb	мг/кг	ASTM D 5185 0
Медь	Cu	мг/кг	ASTM D 5185 0
Олово	Sn	мг/кг	ASTM D 5185 0
Алюминий	Al	мг/кг	ASTM D 5185 0
Никель	Ni	мг/кг	ASTM D 5185 0
Титан	Ti	мг/кг	ASTM D 5185 0
Ванадий	V	мг/кг	ASTM D 5185 0
Марганец	Mn	мг/кг	ASTM D 5185 0
<b>2. Элементы присадок</b>			
Молибден	Mo	мг/кг	ASTM D 5185 34
Бор	B	мг/кг	ASTM D 5185 3
Магний	Mg	мг/кг	ASTM D 5185 10
Кальций	Ca	мг/кг	ASTM D 5185 3 926
Барий	Ba	мг/кг	ASTM D 5185 0
Фосфор	P	мг/кг	ASTM D 5185 562
Цинк	Zn	мг/кг	ASTM D 5185 728
Вольфрам	W	мг/кг	ICP-OES Optima 8000 0
<b>3. Загрязнение</b>			
Кремний	Si	мг/кг	ASTM D 5185 4
Натрий	Na	мг/кг	ASTM D 5185 0
Калий	K	мг/кг	ASTM D 5185 0
Содержание воды	%	ASTM E 2412	отсутствие
Содержание топлива	Абс/0,1 мм	ASTM E 2412	213,3
Сажа	%	ASTM E 2412	0
Гликоль	%	ASTM E 2412	отсутствие
Окисление	Абс/0,1 мм	ASTM E 2412	8,7
Нитрование	Абс/0,1 мм	ASTM E 2412	3,5
<b>4. Физико-химические свойства масла</b>			
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	11,06
Кинематич. вязкость при 40°C	мм²/с	ГОСТ 33	49,77
Кинематич. вязкость при 100°C	мм²/с	ГОСТ 33	9,15
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	168
Кислотное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	1,56
Темп. вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	226
Температура застывания	°C	Рук-во по эксплуатации ИНПН SX-800	Минус 46
Массовая доля серы	%	ГОСТ Р 51947	0,309
Зольность сульфатная	%	ГОСТ 12417	1,31

\*Ответственность за отбор пробы несет непосредственно Заказчик

Инженер-химик

Мансуров И. А.

